

항공 탈지제 II

항공기 및 항공기 부품 전용 탈지제
제품번호 1647-16S

제품 설명

항공 탈지제 II는 유압유, 연료유, 윤활유 및 그리스, 기타 유기 잔류물을 효과적으로 제거하는 전용 항공 탈지제입니다. 빠르게 증발하고 침투가 빠르며 항공 부품 세척에 이상적입니다.

특징 / 장점

- 유압 및 윤활유 제거용 강력한 세척제
- 불연성, 속건성, 잔류물 없음
- n-프로필 브로마이드 무함유
- ASTM D877에 따른 11.9kV의 절연 파괴
- Boeing Spec D6-17487 Rev. T 및 American Airlines CPN 4238063 준수
- NESHAP 63.741-753 준수

사양

Boeing D6 17487, Rev T, 모든 시험 요구사항에 부합:

- 샌드위치 부식 시험
- 도로 연화 시험
- 수소취화시험
- 응력 크레이징 테스트

(개정) MIL-PRF29608 (AS) 2008 준수 – 플럭스 제거 (미시험) 제외.

성능 시험 데이터

항공 산업에서 일반적으로 사용되는 다음의 물질에 효과적입니다.

MIL-PRF 29608 (AS) (2008) 수정 버전에 근거한 시험

- Castrol Aero 40
- Aeroshell Grease #5
- Aeroshell Grease #33
- Dow Corning 111 Silicone Grease
- Krytox 240AC Aerospace Grease (MIL-PRF 27617 Type III)
- GE F-50 Silicone Oil
- Silicone Damping Fluid (VV-D-1078 준수)
- BP Turbo Oil #2197
- Mobil Grease #28
- Skydrol LD4 Fluid
- Royco 782 Hydraulic Fluid (MIL-H-83282 준수)
- Lubrizol Alox 165L (MIL-C-81309 준수)
- Lockguard 9075 (MIL-C-81309 준수)



일반 제품 데이터 및 물리적 특성

물리적 상태:	액체
냄새:	희박
색상:	투명
굴절률:	1.33 @ 20°C
휘발성 퍼센트:	100
밀도:	1.29 g/ml @ 20°C
가연성	
인화점 (방법):	없음 (TAG CC)
GHS 가연성: 불연성 에어로졸	
(점화 거리 및 밀폐 공간 테스트 통과요구 사항)	
TS-048:	건조 지점까지 연소 저항성 없음
(NFPA 704 Annex C 개정 버전)	
NFPA Storage Level 1	
환경:	
VOC – Comp VP:	44.99 mm Hg @ 20°C
VOC – EPA & SCAQMD:	12.6%
VOC – CARB:	전용 탈지제, 캡 없음
ODP:	0
GWP:	1300 (max)
유통기한:	5 년

항공 탈지제 II

항공기 및 항공기 부품 전용 탈지제

제품번호 1647-16S

재료 적합성

ABS:	우수
HDPE:	우수
LDPE:	양호
Lexan:	우수 (비응력) 매우 양호 (응력)
Nylon 6:	우수
Nylon 6/6:	우수
Phenolic CE:	우수 PMMA/Plexiglas: 우수 (비응력) 매우 양호 (응력)
Polypropylene:	우수
Polystyrene:	우수
POM:	우수
PVC:	우수
Teflon:	우수

사용 지침

스프레이 헤드의 구멍이 세척할 표면을 향하고 있는지 확인합니다. 6-8인치 떨어져서 캔을 잡고 오염된 항공 부품에 직접 분무하여 적십니다. 브러시를 사용하여 두터운 오염물을 제거할 수 있습니다. 쓸어 올리듯이 위쪽에서 아래쪽으로 천천히 분사합니다. 손이 닿기 어려운 부위를 세척하려면 스프레이 헤드에 연장 튜브를 삽입합니다. 전류가 흐르는 장비에 사용하지 않도록 합니다. 항공 부품을 세척하려면 보푸라기 없는 와이프를 적십니다. 천으로 표면을 닦습니다. 와이프의 세척면을 주기적으로 돌리고 다시 적십니다.

포장과 가용성

항공 탈지제 II는 다음과 같이 포장됩니다.

1647-16S 16 oz. 에어로졸 캔

환경 정책

Techspray®는 보다 안전하고 깨끗한 환경에 맞추어 제품 개발에 전념하고 있으며, 모든 연방, 주 및 지방 정부 기관의 규정을 준수하고 있습니다.

자원

Techspray® 제품은 글로벌 영업, 기술 및 고객 서비스 자원을 통해 지원됩니다.

본 제품 또는 미국의 다른 Techspray® 제품에 대한 추가 기술에 대해서는 기술 영업 부서 전화 800-858-4043 또는 이메일 tsales@techspray.com로 문의하시거나 당사 웹사이트 www.techspray.com를 방문하십시오.

구매자/사용자에 대한 중요 공지: 이 간행물의 정보는 신뢰할 수 있는 테스트에 근거합니다. 테스트 유형 및 조건의 차이로 인해 결과가 다를 수 있습니다. 사용자는 제품을 평가하여 해당 용도에 적합한지 판단하시기 바랍니다. 사용 조건은 매우 다양하므로 당사의 통제 범위 밖입니다. 유일한 해결책은 제품을 받았을 때 결함이 있으면 교체하는 것입니다. Techspray®는 어떠한 경우에도 보증 위반, 과실 또는 기타 이론에 근거한 특별, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.